

Cinta de vigueta de cubierta™ Deck / Joist Flashing con tecnología Super Stick

DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Método de prueba	Resultados de la prueba
Color		Negro
Espesor		24 mils +/- 1
Fuerza Tensile	NORMA ASTM D412	MD 101 psi / CD 84 psi
Flexión de baja temperatura	NORMA ASTM D1970	-20F (-29C) Sin grietas ni delaminación
Elongación	NORMA ASTM D412	DM 35.4% / CD 34.8%
Auto-sellabilidad / resistencia a la penetración de agua alrededor de los clavos	NORMA ASTM D1970	Pasar
Adhesión de peeling de 90°	ASTM D3330 Método F	Contrachapado (Plywood) 4.7 pli
Temperatura de instalación		-20°F/-28°C a 125°F/51.6°C*
Temperatura en servicio		-45°F/-42°C a 240°F/115.6°C

EMBALAJE

Anchos del rollo: 2", 4", 6", 9"
Longitud del rollo: 50 pies por rollo

DESCRIPCIÓN

Deck Joist Tape™ es una cinta autoadherente y aplicada en frío que se utiliza como tapajuntas en las juntas y vigas de reborde de la plataforma para ayudar a prevenir la penetración de humedad alrededor de los sujetadores instalados correctamente. Diseñado para ser aplicado en temperaturas variable entre -20 °F (-28 °C a 125°F/51.6°C*) sin el uso de imprimación o sujetadores mecánicos en la mayoría de los sustratos.

FUNCIONES

- Tecnología patentada de adhesivo de butilo sintético Super Stick
- UV estable
- Película negra antideslizante
- Para su uso en todos los tableros compuestos, de polímero y de cubierta estándar
- Sella alrededor de sujetadores correctamente instalados
- No se necesita imprimación
- Compatible y se adherirá a la mayoría de las superficies de construcción¹, incluidas las cubiertas de compuestos y polímeros
- Sin COV, HFCC ni CFC
- Se puede aplicar a superficies húmedas²
- Proporciona una barrera no corrosiva entre la madera tratada y las perchas metálicas

USOS

Se utiliza como cinta adhesiva en las tablas de contabilidad de la cubierta y la vigueta para ayudar a prevenir la penetración de humedad alrededor de los sujetadores instalados correctamente.

LIMITACIONES

No se recomienda aplicar sobre selladores o adhesivos sin curar (húmedos), incluso si son compatibles
No se recomienda su uso cuando el adhesivo de butilo sintético se aplica sobre o en contacto con membranas de techo de PVC o TPO.

No se recomienda su uso sobre superficies granuladas.

No se recomienda su uso en sustratos con agua estancada o superficies visiblemente húmedas, superficies sucias, superficies congeladas o superficies contaminadas con sustancias extrañas como grasa, aceite o disolventes.

* Nota: Deck Joist Tape se puede aplicar en climas extremos de frío / calor; sin embargo, Protecto Wrap

Company no recomienda aplicar cintas en temperaturas extremas de 0°F (-17°C) o cual superan 125°F (51.6°C) por razones de salud y seguridad.

VIDA ÚTIL

La cinta de vigueta mantiene una adhesión inicial óptima a los sustratos cuando se utiliza en el plazo de un año a partir de la fecha de fabricación.

ALMACENAMIENTO

LA CINTA AUTOADHERENTE PARA VIGUET AS debe almacenarse en el contenedor original sin abrir a temperaturas ambiente de entre 5 °C y 32 °C (40 °F y 90 °F). El área de almacenamiento debe permanecer seca y alejada de la luz solar directa No retire los materiales de los recipientes originales hasta que están listos para su uso. No cargue/almacene paletas en un método de doble pila.

PREPARACIÓN

Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de cualquier material extraño. La superficie estará libre de huecos, bordes afilados y protuberancias.

Es posible que las superficies metálicas deban limpiarse con disolvente y/o desgastarse para lograr una adhesión óptima.

¹ Nota: Protecto Wrap Company recomienda probar la adherencia de los sustratos antes de la aplicación completa. Ver Carta Técnica Adhesión a Sustratos.

² Nota: la instalación sobre superficies húmedas puede resultar en la formación de burbujas / bolsas de aire debajo de la cinta de vigueta de la cubierta debido a la unidad de humedad, el uso de un rodillo ayudará a eliminar las burbujas y las bolsas de aire.

APLICACIÓN

Corte la cinta de **vigueta de la cubierta** a la longitud deseada y despegue de 3 "a 6" del revestimiento de liberación de película de polietileno inferior, teniendo cuidado de no permitir que el adhesivo entre en contacto consigo mismo o con cualquier materia extraña. Centra el material en la parte superior de la vigueta y usa un rodillo para suavizar las arrugas, pliegues o burbujas de aire. Aplique una presión firme con un rodillo de mano o rodillo "J" para garantizar una adherencia adecuada.

La presión es esencial para eliminar las arrugas o burbujas de aire atrapadas. Las superposiciones deben ser de un mínimo de 2 pulgadas en la vuelta lateral y 4 pulgadas en la vuelta final.

* Los métodos y detalles adicionales se pueden encontrar en www.protectowrap.com o llame al (800) 759-9727.

LIMPIEZA:

Deseche los residuos de acuerdo con los requisitos locales. Controle el lugar de trabajo para que las cajas y el revestimiento de liberación no presenten peligro. Los materiales de embalaje y el revestimiento se pueden reciclar.

CAUTELA

Deck Joist Tape tiene un adhesivo agresivo, recomendamos quitar de 3 "a 6" del revestimiento de liberación de película de polietileno a la vez mientras se instala para ayudar a evitar que la cinta se pegue a sí misma.

Las membranas para techos de PVC y TPO pueden contener altas concentraciones de plastificantes que pueden reaccionar con el adhesivo de butilo sintético Super Stick.

No adhiera **Deck Joist Tape** a la piel, la eliminación puede causar pérdida de vello y / o sangrado.

Protecto Wrap Company recomienda el uso de gafas y guantes de seguridad. Protecto Wrap Company recomienda el uso de una protección contra caídas adecuada cuando se trabaja por encima del nivel del suelo

No estire **la cinta de vigueta de cubierta**.

GARANTÍA LIMITADA

Este producto está cubierto por la garantía limitada de 10 años de Protecto Wrap Standard.

Protecto Wrap Company
1955 South Cherokee Street
Denver, CO 80223
(303) 777-3001 • (800) 759-9727
FAX (303) 777-9273
www.protectowrap.com
Hecho en U.S.A.